



INGENIEURBÜRO KARL RETTICH

FÜR BETON - PRÜFUNG UND - INSTANDSETZUNG

BETONPRÜFSTELLE E + W

Ingenieurbüro Karl Rettich Postfach 1148 89122 Langenau

ECOBETON

Deutschland GmbH

Vor dem Deister 32

31552 Rodenberg

Angertorstr. 17
89129 Langenau

Tel.: 07345 / 91303 -0
Fax: 07345 / 91303-33

email: info@Betonpruefstelle.de
<http://www.Betonpruefstelle.de>

Langenau, den 31.05.2012

BV: Bioenergie Hahn GbR, Geislinger Straße, 73485 Zipplingen

Ergebnis der Haftzugprüfung vom 31.05.2012

Prüfung an den Wänden im Fahrsilo

Meßpunkt	Lage der Meßpunkte	Oberfläche der Messpunkte	Meßwert N/mm ²
HZ 1	Beschichtete Seite hinten bei Silage	Prüfung im Material gebrochen	3,1
HZ 2	Beschichtete Seite vorn an der Einfahrt	Prüfung im Material gebrochen	2,3
HZ 3	Unbeschichtete Seite hinten bei Silage	Prüfung im Material gebrochen	1,2
HZ 4	Unbeschichtete Seite vorn an der Einfahrt	Prüfung im Material gebrochen	0,9

Mit freundlichen Grüßen

INGENIEURBÜRO
Karl Rettich
Angertorstr. 17
89129 Langenau
Tel. 07345/913030